



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00507

№ ПС 006921

Срок действия с 11.08.2021 г. по 10.08.2026 г.

ОКПД 2: 24.66.48.250
код ЕКПС
код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛОКС-ПРОМ». Адрес: 121059, г. Москва, ул. Брянская, д.5, эт.2, пом.1, ком.3. ОГРН 1027700131898. Телефон (495) 223-94-57-59. E-mail zavod@elox-prom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛОКС-ПРОМ». Адрес: 140103, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, 4-й км, Донинское шоссе. Телефон (495) 223-94-57-59. E-mail zavod@elox-prom.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Покрытие огнезащитное для стальных конструкций на основе низкомолекулярного каучука «Силотерм ЭП-6М», выпускаемое по ТУ 2257-002-33680530-02. (см. Приложения №1, № 2 на бланках № ПС 004098, № ПС 004099).
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТА**

ГОСТ Р 53295-2009 с изм. № 1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности».

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет сертификационных испытаний № 0555/СТ-21 от 27.07.2021 г., Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ» аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2257 – 002– 33680530 – 02; Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 21.0364.026 от 17.03.2021. Выдан ОС Ассоциация по сертификации «РУССКИЙ РЕГИСТР» аттестат аккредитации ФСА № РОСС RU.0001.21ГА45

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Поленов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00507

№ ПС 004098

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Балка двутавровая 10 Б1 ГОСТ 26020, приведенная толщина 2,6 мм, огрунтованная грунтовкой «СИЛОТЕРМ-АНТИКОР» ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 слоем 0,05 мм, с нанесенным согласно технологической инструкции ЭП-6 ИТ огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6М» (ТУ 2257-002-33680530-02), толщиной сухого слоя не менее 1,18 мм, расход без учёта потерь 1,42 кг/м², соответствует 5-ой группе огнезащитной эффективности (время наступления предельного состояния образца 500°C – не менее 45 минут).

Балка двутавровая 10 Б1 ГОСТ 26020, приведенная толщина 2,6 мм, огрунтованная грунтовкой «СИЛОТЕРМ-АНТИКОР» ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 слоем 0,05 мм, с нанесенным согласно технологической инструкции ЭП-6 ИТ огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6М» (ТУ 2257-002-33680530-02), толщиной сухого слоя не менее 2,17 мм, расход без учёта потерь 2,6 кг/м², соответствует 4-ой группе огнезащитной эффективности (время наступления предельного состояния образца 500°C – не менее 60 минут).

Балка двутавровая 40 Ш1 ГОСТ 26020, приведенная толщина 5,8 мм, огрунтованная грунтовкой «СИЛОТЕРМ-АНТИКОР» ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 слоем 0,05 мм, с нанесенным согласно технологической инструкции ЭП-6 ИТ огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6М» (ТУ 2257-002-33680530-02), толщиной сухого слоя не менее 3,05 мм, расход без учёта потерь 3,66 кг/м², соответствует 3-ой группе огнезащитной эффективности (время наступления предельного состояния образца 500°C – не менее 90 минут).

Балка двутавровая 40 Ш1 ГОСТ 26020, приведенная толщина 5,8 мм, огрунтованная грунтовкой «СИЛОТЕРМ-АНТИКОР» ТУ 20.30.12-001-33680530-2020 слоем 0,05 мм, с нанесенным согласно технологической инструкции ЭП-6 ИТ огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6М» (ТУ 2257-002-33680530-02), толщиной сухого слоя не менее 3,86 мм, расход без учёта потерь 4,64 кг/м², соответствует 2-ой группе огнезащитной эффективности (время наступления предельного состояния образца 500°C – не менее 120 минут).

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00507

№ ПС 004099

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Балка двутавровая 10 Б1 ГОСТ 26020, приведенная толщина 2,6 мм, огрунтованная грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 слоем 0,05 мм, с нанесенным согласно технологической инструкции ЭП-6 ИТ огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6М» (ТУ 2257-002-33680530-02), толщиной сухого слоя не менее 1,18 мм, расход без учёта потерь 1,42 кг/м², соответствует 5-ой группе огнезащитной эффективности (время наступления предельного состояния образца 500°C – не менее 45 минут).

Балка двутавровая 10 Б1 ГОСТ 26020, приведенная толщина 2,6 мм, огрунтованная грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 слоем 0,05 мм, с нанесенным согласно технологической инструкции ЭП-6 ИТ огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6М» (ТУ 2257-002-33680530-02), толщиной сухого слоя не менее 2,17 мм, расход без учёта потерь 2,6 кг/м², соответствует 4-ой группе огнезащитной эффективности (время наступления предельного состояния образца 500°C – не менее 60 минут).

Балка двутавровая 40 Ш1 ГОСТ 26020, приведенная толщина 5,8 мм, огрунтованная грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 слоем 0,05 мм, с нанесенным согласно технологической инструкции ЭП-6 ИТ огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6М» (ТУ 2257-002-33680530-02), толщиной сухого слоя не менее 3,05 мм, расход без учёта потерь 3,66 кг/м², соответствует 3-ей группе огнезащитной эффективности (время наступления предельного состояния образца 500°C – не менее 90 минут).

Балка двутавровая 40 Ш1 ГОСТ 26020, приведенная толщина 5,8 мм, огрунтованная грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 слоем 0,05 мм, с нанесенным согласно технологической инструкции ЭП-6 ИТ огнезащитным покрытием «Силотерм ЭП-6М» (ТУ 2257-002-33680530-02), толщиной сухого слоя не менее 3,86 мм, расход без учёта потерь 4,64 кг/м², соответствует 2-ой группе огнезащитной эффективности (время наступления предельного состояния образца 500°C – не менее 120 минут).

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Д.В. Поленов

