

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ



регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.446.H.00091

041011

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛОКС-ПРОМ».
Адрес: 121059, г. Москва, улица Брянская, дом 5, этаж 2, помещение I, комната 3,
телефон: 8 (495) 223-94-57, электронная почта: zavod@elox-prom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛОКС-ПРОМ».
Юридический адрес: 121059, г. Москва, улица Брянская, дом 5, этаж 2, помещение I, комната 3.
Фактический адрес: 140103, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, 4-й км Донинское шоссе.
Телефон: 8 (495) 223-94-57, электронная почта: zavod@elox-prom.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НОВА»,
Россия, 302001, Орловская область, г. Орёл, ул. Зелёный Ров, Владение 15,
ИНН: 5700011470, ОГРН: 1245700004120,
Тел.: +7-919-209-30-33, email: zhitkov@nova-sert.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитное покрытие на основе низкомолекулярного каучука «Силотерм ЭП-6М», выпускаемое по ТУ 2257-002-33680530-02.
Серийный выпуск.

код ОКПД2
20.59.59.900
код ТН ВЭД
3824 99 700 00

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1),
ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 «Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы». (См. приложение № 1 – бланки № 011848, 011849)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протоколы испытаний № ПБ/148 от 19.08.2026, ПБ/149 от 19.08.2026, ПБ/150 от 19.08.2026, ПБ/151 от 19.08.2026, ПБ/152 от 19.08.2026, ПБ/153 от 19.08.2026, ПБ/154 от 19.08.2026, ПБ/155 от 19.08.2026, ПБ/156 от 19.08.2026, ПБ/157 от 19.08.2026, ПБ/158 от 19.08.2026, ПБ/159 от 19.08.2026.
Испытательная лаборатория ООО «НОВА», аккредитация № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.446 выдано без ограничения срока его действия.

ТУ 2257-002-33680530-02.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.08.2026 по 23.08.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации
Эксперт

Подпись
И.И. Житков
Подпись
И.С. Широков

В.И. Житков
И.О. ФамилияИ.С. Широков
И.О. Фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pф

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.446.Н.00091**
(номер сертификата соответствия)

011848
(учетный номер бланка)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Срок действия с 24.08.2026 по 23.08.2031

1. Балка двутавровая № 12Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 2,34 мм), покрытая грунтовкой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,8 мм и расходе 2,34 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.
2. Балка двутавровая № 12Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 2,34 мм), покрытая грунтовкой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 3,29 мм и расходе 4,27 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.
3. Балка двутавровая 30Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 4,0 мм), покрытая грунтовкой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,50 мм и расходе 1,95 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.
4. Балка двутавровая 30Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 4,0 мм), покрытая грунтовкой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 2,55 мм и расходе 3,32 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.
5. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовкой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 0,93 мм и расходе 1,21 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.
6. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовкой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,59 мм и расходе 2,07 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.
7. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовкой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 4,58 мм и расходе 5,95 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт

В.И. Житков
И.О. Фамилия

И.С. Широков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.446.Н.00091

(номер сертификата соответствия)

011849

(учетный номер бланка)

8. Балка двутавровая 50Б2 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 5,8 мм), покрытая грунтовой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 5,79 мм и расходе 7,53 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

9. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 0,75 мм и расходе 0,98 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

10. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 1,20 мм и расходе 1,56 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

11. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 2,85 мм и расходе 3,71 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

12. Балка двутавровая 70Б1 (СТО АСЧМ 20-93) (приведенная толщина металла 7,0 мм), покрытая грунтовой ЦИНОТАН производства "ВМП" по ТУ 2312-017-12288779-2003 толщиной сухого слоя 0,08 мм с нанесенным огнезащитным покрытием Силотерм ЭП-6М ТУ 2257-002-33680530-02 при толщине сухого слоя не менее 4,53 мм и расходе 5,89 кг/м² (без учета технологических потерь) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут) при воздействии углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.



Руководитель
заместитель руководителя
экспертной организации

Эксперт

(Подпись)

В.И. Житков

И.О. Фамилия

И.С. Широков